











 <p>Kit Transparente LPA 2156</p>	 <p>Kit Transparente Top Gloss 2157</p>	 <p>Transparente DOCAPA 2155</p>	 <p>Transparente CLEAR COAT 2455</p>
<p>Características</p>	<p>Es una Transparente Acrílico-Poliuretano de muy buena calidad para ser aplicado sobre Esmalte acrílico catalizado, Base Color en sistema Bica y Tricapa, con una excelente retención de brillo, nivelación y buena durabilidad, ideal para resanes y pinturas generales.</p>	<p>Transparente de Poliuretano-Acrílico de Altos solidos que puede ser aplicada sobre Esmalte Acrílico Catalizado, Base Color en sistema Bicapa y Tricapa, dejando un excelente acabado original, ideal para resanes y pinturas generales manteniendo una excelente nivelación, brillo e imagen.</p>	<p>Transparente de Poliuretano de muy buena calidad, para el sistema Bicapa y Tricapa de repintado automotriz, proporcionando un secado rápido alto brillo y nivelación, así como resistencia a la intemperie y agentes químicos ideal para resanes y pinturas generales.</p>	<p>Transparente de Poliuretano de Altos solidos, tiene la función de proporcionar resistencia química, dureza y durabilidad; ideal para resanes y pinturas generales dejando un acabado original, altamente recomendado para el sistema Bicapa y Tricapa.</p>
<p>Relación de Mezcla</p> 	<p>5 : 1 Catalizador: Incluido Reductor Opcional 10% 2206 Alta Temperatura 2212 Alto Brillo</p>	<p>5 : 1 Catalizador: Incluido Reductor Opcional 10% 2206 Alta Temperatura 2212 Alto Brillo</p>	<p>4 : 1 Endurecedor: 2160 Reductor Opcional 10% 2206 Alta Temperatura 2212 Alto Brillo</p>	<p>2 : 1 : 1 Endurecedor: 2460 Reductor: 2231</p>
<p>Tiempo de Vida Útil</p> 	<p>1½ a 2 horas a una temperatura de 25°C</p>	<p>1½ a 2 horas a una temperatura de 25°C</p>	<p>1½ a 2 horas a una temperatura de 25°C</p>	<p>1½ a 2 horas a una temperatura de 25°C</p>
<p>Aplicación</p> 	 <p>2 a 3 manos boquilla 1.3 a 1.5 25 a 35 libras</p>	 <p>2 a 3 manos boquilla 1.3 a 1.5 25 a 35 libras</p>	 <p>2 a 3 manos boquilla 1.3 a 1.5 25 a 35 libras</p>	 <p>2 a 3 manos boquilla 1.3 a 1.5 25 a 35 libras</p>
<p>Tiempo de Secado</p> 	<p>secado al tacto 10 minutos oreo entre manos 10 a 15 minutos secado al manejo 4 - 6 hora</p>	<p>secado al tacto 10 minutos oreo entre manos 10 a 15 minutos secado al manejo 4 hora</p>	<p>secado al tacto 5 a 8 minutos oreo entre manos 5 a 10 minutos secado al manejo 3 hora</p>	<p>secado al tacto 5 a 8 minutos oreo entre manos 5 a 10 minutos secado al manejo 2 hora</p>
<p>Tiempo para Pulido</p> 	<p>24 horas 30 días par encerado</p>	<p>8 horas 30 días para encerado</p>	<p>6 horas 30 días para encerado</p>	<p>5 horas 30 días para encerado</p>