



AERO SPRAY COLOR CRIL NEGRO CHASIS

LINEA

2181 Negro Chasis

PRESENTACIONES

400 ML

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

1 - 2 m² Por bote

BRILLO A 60°

35 Unidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El AERO SPRAY NEGRO CHASIS de la línea COLOR CRIL es un esmalte alquídico modificado de excelente calidad, rápido secado y apariencia final satinada. Fue diseñado para ser aplicado en áreas expuestas como el chasis o bastidor de los autos, el costado de los parachoques y accesorios o partes automotrices en donde se requiera buena protección anticorrosiva y excelente adherencia a metales ferrosos, su presentación en aerosol facilita el trabajo de repintado en áreas pequeñas o de difícil acceso donde se complica el repintado mediante el proceso convencional con pistola de aspersión, obteniendo un acabado de excelente calidad.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25° C Y 50% DE HUMEDAD RELATIVA

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Viscosidad	10-14	Seg (Copa Ford #4)
Peso Especifico	1.000 +/- 0.04	g/ ml
Solidos	24-28	% Peso
Tiempo de secado al tacto	10	Minutos
Tiempo de secado manejo	30	Minutos
Tiempo de secado duro	24	Horas

RECOMENDACIONES

- Agite vigorosamente el envase antes de usar.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, pueden afectar el rendimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpie perfectamente polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- En áreas ya pintadas elimine los recubrimientos dañados, lije o cepille para promover adherencia y eliminar presencia de óxido.
- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el Aerosol Color Cril Negro Chasis.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Agitar vigorosamente al menos 1 minuto antes de usar y periódicamente durante la aplicación.
- Aplique a una distancia de 20 a 25 cm. de la superficie, corriendo la mano de un lado a otro. Si nota que la pintura se encharca o se escurre, corra la mano con mayor rapidez y aumente ligeramente la distancia de aplicación.
- Aplique de 2 a 3 manos, según se requiera, para cubrir la superficie a pintar, dejando secar la pintura entre mano y mano, aproximadamente 5 minutos.
- Al término de su uso, invierta el envase y presione la válvula durante 5 segundos para evitar su obstrucción.



AERO SPRAY COLOR CRIL

NEGRO CHASIS

LINEA

2181 Negro Chasis

PRESENTACIONES

400 ML

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

1 - 2 m² Por bote

BRILLO A 60°

35 Unidades

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplique este producto con ventilación adecuada.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- Producto con gas a presión; no se perforo ni se destruya.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor de 6 camas de cajas que contengan botes de 0.400 l, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota : para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

No. Revisión	Fecha	Motivo
00	Noviembre 2017	Emisión