



BANCOLOR

Tinta Vinílica para Igualación Profesional de Pintura

LINEA

600-607

PRESENTACIONES

Galón 4LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

Agua 10%

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

4-6 m²/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BANCOLOR es una tinta vinílica concentrada a base de pigmentos de alta eficiencia, diseñado para facilitar la igualación de una extensa gama de colores, en tonos limpios y actuales, compatible con cualquiera de nuestras líneas de pintura vinílica y de la competencia.

BANCOLOR también puede ser usado como recubrimiento y como tal, se recomienda para el pintado y mantenimiento de superficies de yeso, concreto, tabla roca y mampostería en interiores y exteriores. Diseñada para proteger y embellecer con un acabado satinado.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DE 50%

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Tipo | Vinil-Acrílico | N.A. |
| Viscosidad | 94 - 100 | KU |
| Densidad | 0.998 - 1.07 | Kg./L |
| Sólidos en peso | 27.4 -34.4 | % |
| Tiempo de secado al tacto | 30 | Minutos al máximo |

RECOMENDACIONES

- Mezclar antes de usar para homogeneizar.
- Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
2. En superficies nuevas de concreto, deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.
3. Selle la superficie utilizando SELLATEK 5X1 o SELLATEK 2 en 1 de IPESA para favorecer el rendimiento de la pintura.
4. En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
5. Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
6. En la superficie seca y limpia, aplique BANCOLOR siguiendo las Instrucciones de aplicación y las recomendaciones de dilución del producto.



BANCOLOR

Tinta Vinílica para Igualación Profesional de Pintura

LINEA

600-607

PRESENTACIONES

Galón 4LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

Agua 10%

RENDIMIENTO A 1
MILÉSIMA DE
ESPESOR

4-6 m²/L

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Verifique que el área este limpia y seca.
- Selle la superficie aplicando SELLATEK 5X1 o SELLATEK 2 EN 1 de IPESA (Aplique según la Ficha Técnica del producto).
- Diluya la pintura respetando las proporciones indicadas en la Ficha Técnica
- Aplique 1 mano de BANCOLOR con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos entre mano y mano.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Lave el equipo de aplicación con agua y jabón de manera inmediata después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y mandil.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 4 l , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota1 : para la actualización del presente documento dirijase a su distribuidor autorizado ipesa@ **nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado**

www.ipesamex.com

No. De Revisión: 3

12 de junio, 2017

Pág. 2 de 2