



TROPIMAR

ESMALTE ALQUIDALICO

LINEA

1000

PRESENTACIONES

Medio 0.500 LT

Litro 1 LT.

Galón 4 LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

8 - 9 m²/L
(Teórico)

BRILLO A 60°

85 Unidades de Brillo Mínimo

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un esmalte alquidálico, anticorrosivo, durable y libre de plomo, recomendable para dar protección anticorrosiva en zonas tropicales. Es ideal para el uso de trabajos de mantenimiento y embellecimiento de muebles, herrería, madera, metal, muros, puertas, plafones de concreto, yeso, ladrillo, cemento así como maquinaria de equipo agrícola, entre otros. Su uso se recomienda tanto en interiores como en exteriores, proporcionando una alta protección y durabilidad a la intemperie.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Alquidálico	N.A.
Viscosidad	300 - 900 (75.0 - 95.0)	CPS KU
Densidad	0.90 - 1.150	g/ml
Sólidos en Peso	50 - 65	%
Sólidos por Volumen	40 - 55	%
Flexibilidad	32	%
Grado de Molienda	6	Hegman/mínimo
Poder Cubriente	13	m ² /l mínimo
Tiempo de Secado Huella	2 - 3	Horas máximo
Tiempo de Secado al Tacto	1 - 3	Horas máximo
Tiempo de Secado Duro	6 a 12	Horas máximo

RECOMENDACIONES

- * Mezcle perfectamente antes de usar.
- * Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
- * No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- * Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- * No deberá de ser mezclado con otras pinturas.
- * No se recomienda para uso sobre pisos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 7 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y eliminar la presencia de óxido.
- 3.- Limpie nuevamente con un trapo limpio y seco antes de aplicar el esmalte Tropimar.



TROPIMAR

ESMALTE ALQUIDALICO

LINEA

1000

PRESENTACIONES

Medio 0.500 LT

Litro 1 LT.

Galón 4 LTS.

Cubeta 19 LTS.

DILUCIÓN

15% Máx.

XILENO O THINNER

RENDIMIENTO A 1 MILÉSIMA DE ESPESOR

8 - 9 m²/L
(Teórico)

BRILLO A 60°

85 Unidades de Brillo Mínimo

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 2.- Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner de buena calidad.
- 3.- Aplique la primera capa y deje secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar una segunda mano.
- 4.- Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- * Aplíquese en lugares ventilados.
- * Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- * Evite el contacto directo con la piel.
- * No ingiera alimentos durante su uso.
- * En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- * En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- * Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°c

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado

ABRIL 2017

VERSIÓN 3